

通用板材



牌号: PPJ 6002

应用 通用板材

稳定剂类型 铅

PbO 含量 29.0 - 32.0%

典型添加量 4.2 - 4.8

润滑性 ★★ 产品形态 粉状

典型配方

原料	普通板材CPE体系	普通板材ACR体系	发泡板材
PVC K67	100	100	/
PVC K57	/	/	100
PPJ6002	4.2-4.8	4. 2-4. 8	4. 0-5. 5
CPE	8. 5-10. 0	/	/
发泡剂	/	/	1. 2-2. 0
发泡助剂	/	/	5. 0-6. 0
抗冲ACR	/	6. 0-7. 0	/
ACR加工助剂	1.0-2.0	0.5-1.5	/
CaCO ₃	5. 0-10. 0	5. 0-10. 0	2. 0-5. 0
TiO ₂	4.0-6.0	4. 0-6. 0	根据需要
颜料	根据需要	根据需要	根据需要

产品特点

PPJ 6002 是一种通用于普通板材、发泡板材等产品挤出的复合铅盐稳定剂,能够赋予制品优良的物理性能,低析出,高性价比。

FPJ 6002 具有很宽的加工范围,非常适合于各种锥双和平双挤出机。本产品具有中等程度的润滑特性。

所有原材料都经过严格检测并得到IS09001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性,根据用户要求,每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG阀口袋或塑编集装吨袋,质保期一年。

储存

储存于干燥处,避免高温,防止与硫化物接触。

南宗金陵化工厂有限责任公司

地址:南京市化学工业园金化路55号 邮编: 210047